



## Mortero Premezclado Cemix®



### USOS Y APLICACIONES

El **Mortero Premezclado Cemix®** cubre todas las necesidades de albañilería en las obras, exclusivamente para elementos No estructurales, tales como: repellos, aplanados, entortados, pegado de tabiques, blocks, etc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a la Compresión	50 a 150 kg/cm <sup>2</sup>
Edades	28 días
Revenimiento	10 a 18 cms
Tamaño Máximo del Agregado	5 mm
Tipo de Colocación	Tiro Directo o Bombeable

### VENTAJAS

- Reducción de costos al eliminar mermas en la elaboración del mortero hecho en obra.
- Mayor aprovechamiento del tiempo en la mano de obra generando mayor productividad.
- Excelente trabajabilidad y fluidez, que le permite mejores acabados.

### RECOMENDACIONES

- Contar con el personal y equipo necesario disponible cuando el mortero llegue a la obra.
- Contar con una artesa disponible para su vaciado en caso de requerirlo tiro directo.
- Mantener húmedo el mortero una vez colocado por lo menos durante 7 días.
- Evitar contacto directo con rayos solares o golpes de viento que podrán generar tempranos agrietamientos superficiales.

***En Hormigón y Morteros contamos con Asesoría Técnica para sus obras y proyectos, misma que ponemos a su servicio en el momento que lo requiera.***

***Todos nuestros Concretos se encuentran regulados y diseñados bajo la Norma Mexicana NMX-C-155 ONNCCE***

[www.hormigon.com.mx](http://www.hormigon.com.mx)  
[contacto@hormigon.com.mx](mailto:contacto@hormigon.com.mx)